

## RMC CONCRET FINISH

Terminación mineral coloreada alisada tipo efecto hormigón para paredes internas y externas listo para usar; CONCRET FINISH, aplicado en dos manos con llana metálica con un consumo medio de 2,2 kg/m2, previa mano de Base T45 RMC.

*Tipo de Material:* CONCRET FINISH es un revestimiento mural continuo mineral coloreado de bajo espesor en pasta, para la protección y decoración de paredes exteriores e interiores, a base de cuarzo, pigmentos y aditivos específicos, para obtener un acabado efecto hormigón.

Características Principales: Hidrorepelente, elevada transpirabilidad, amplia gama de colores.

Superficies aptas: CONCRET FINISH se lo puede aplicar sobre revoques gruesos fratasado, revoque fino, yeso, elementos prefabricados de roca de yeso, bloques de hormigón, cementicos. No es aconsejable aplicar sobre productos sintéticos o revoques que no se encuentren bien consolidados.

*Preparación de las superficies:* Las superficies deben ser regulares, limpias y sólidas. Eventuales remiendos deben realizarse con el mismo tipo de material existente.

- Superficies nuevas: Es aconsejable dejar secar al menos 60 días y aplicar una mano de Base T45 coloreada al tono.
- Superficies existentes: Las superficies que se encuentren pintadas o deterioradas se las debe hidrolavar para remover la pintura no adherida, suciedad, revoques flojos o polvo.
- Aplicar una mano de sellador al aguarrás.
- Luego de haber realizado cualquiera de estas operaciones sobre las superficies, esperar 24 hs. para la aplicación del revestimiento CONCRET FINISH.

*Modo de aplicación:* CONCRET FINISH Es un producto listo para usar, no requiere dilución alguna, aplicar el producto con llana metálica, similar a la colocación de un enduido. Aplicar en dos manos con el espesor adecuado, dejar transcurrir entre mano y mano 24hs.

## Advertencias y recomendaciones:

- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar pintar sobre superficies calientes o a los rayos del sol.

- No aplicar sobre superficies en fase de deshielo o con riesgos de heladas en las 24 hs. posteriores a la aplicación.
- Al ser un revestimiento mural continuo, se recomienda aplicar el paño completo a fin de evitar juntas de empalme.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

## Datos Técnicos

Temperatura de aplicación: +5°C/-32°C

Estado físico: Pasta.

Aspecto: Opaco.

Secado a 23°C: al tacto 12hs., en profundidad 96 hs.

Consumo por m²: 2,2 kg/m² en dos manos.

Herramientas: Tipo: Llana metálica.

Dilución: Listo para usar.



Tambores 300 kg.

Envases 30 Kg.

Envases 15 Kg.

Envases 5 Kg.

Conservación: Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.

**Colores:** Carta de colores RMC sistema tintométrico o a elección del cliente con diferentes cartas de colores.

## Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel:

(54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: www.rmcweb.com.ar



