



RMC SPATOLATO

Terminación mineral coloreada brillante de alto poder cubritivo para obtener efecto tipo marmóreo, listo para usar, SPATOLATO, aplicado en 3 manos con llana metálica, con un consumo medio de 0,700 kg/m2. procediendo luego a la aplicación de una mano de cera protectiva con un consumo medio de 0,100 Kg/m2.

Tipo de Material: SPATOLATO es un lustro veneciano que adquiere un aspecto marmóreo como en Venecia, Italia, a comienzo del siglo XV, coloreado en pasta para la protección y decoración de muros interiores, a base de grasa de cal y polvo de mármol.

Características Principales: Alto poder cubritivo, amplia gama de colores, monocomponente, brillante, apto para una delicada decoración en muros interiores.

Superficies aptas: SPATOLATO es aplicable sobre revoque fino, yeso, enduído, paneles prefabricados de roca de yeso, aglomerado, etc.

Preparación de las superficies: Las superficies deben ser regulares, limpias y sólidas. Eventuales remiendos deben realizarse con el mismo tipo de material existente.

- Superficies nuevas: Es aconsejable dejar secar las paredes por lo menos 60 días, al igual que aquellas que hayan sido reparadas. Limpiar bien las superficies a tratar, quitando restos de suciedad o polvo. Una vez que se compruebe que el soporte está completamente seco y limpio, aplicar una mano de imprimación con fijador al agua.
- Superficies existentes: Las superficies que se encuentren pintadas o deterioradas se las debe hidrolavar o cepillar manualmente para remover todo tipo de impurezas o partes flojas; aplicar luego a pincel o rodillo una mano de fijador al aguarrás.

Luego de haber realizado cualquiera de estas operaciones sobre superficies nuevas existentes, esperar 24 hs. para comenzar con la aplicación de RMC SPATOLATO.

Modo de aplicación: Se aplica una primera mano a modo de enduído. Pasadas las 24 hs., aplicar la segunda mano con llana de acero para estucar cruzando las espátulas hasta obtener una superficie lisa y homogénea; a medida que esta mano va fraguando, aplicar la tercera mano en forma similar a la anterior dando paso así a las venaturas propias del material fresco, lustrar con llana de acero para estuco y por último aplicar una mano de cera protectiva y lustrar con paño seco.

Advertencias y recomendaciones:

- Almacenar en lugar seco y fresco.

- Sólo para uso en muros interiores.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Al ser un revestimiento mural continuo, se recomienda aplicar el paño completo a fin de evitar juntas de empalme.

Datos Técnicos

Temperatura de aplicación: +5°C/-32°C

Estado físico: Pasta.

Tipo de resina: Acrílica.

Aspecto: Brillante.

Secado a 23°C: 24hs.

Consumo por m²: 0,700 kg.

Herramientas: Tipo: Llana metálica para estuco, y espátula.

Dilución: Listo para usar.

Presentación:

Tambores 300 kg.

Envases 30 Kg.

Envases 15 Kg.

Envases 5 Kg.

Conservación: Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.

Colores: Carta de colores RMC sistema tintométrico o a elección del cliente con diferentes cartas de colores.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel:

(54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: www.rmcweb.com.ar



