



## TEXTURAS

### RMC MICROPISOS

#### *Piso decorativo de alta resistencia*

*RMC Micropisos es un mortero de cemento Pórtland combinado con polímeros de alta performance y aditivos que le otorgan a su prestación características sobresalientes. Sus dos componentes se entregan pre-dosificados y listos para usar.*

#### **Características y propiedades**

*Es de rápido endurecimiento y altas resistencias a la compresión, flexión y abrasión.*

*Posee una excelente adherencia en cualquier sustrato.*

*Permite su aplicación en bajos espesores.*

*Rapidez y facilidad de aplicación.*

*No requiere juntas. Monolítico.*

*Alta estética, puede ser combinado con juntas metálicas, guardas de madera, etc.*

*Fácil limpieza y mantenimiento, con ceras o detergentes comunes.*

#### **Usos**

*Especialmente diseñado para aplicaciones en casas, locales comerciales, oficinas, showrooms, etc.*

*Puede ser aplicado sobre pisos, escaleras, como también en paredes y mesadas como terminación decorativa.*

#### **Aplicación y consumo**

*Preparación de la superficie:*

*La superficie ideal de aplicación deberá ser firme y sólida; totalmente limpia; libre de partículas flojas y lechadas de cemento.*

*Dependiendo del sustrato en cuestión los medios para la preparación de la superficie pueden ser:*

*- Limpieza química (lavado con ácido clorhídrico diluido 1 en 10 con agua, posterior neutralizado con soda cáustica y muchos enjuagues con agua).*

*- Desgaste mecánico, a través del uso de escarificadoras, esmeriladoras o amoladoras con disco pac-man, para lograr así un perfil de adherencia óptimo.*

*Las imperfecciones profundas (mayores a 5 mm.) deberán ser rellenadas con material de bacheo preferentemente **Base RMC** dejando fraguar los mismos por un espacio mínimo de 6 a 8 hs.*

*Si embargo si se tienen dudas sobre las características de absorción y rugosidad del sustrato es recomendable el uso de **Primer RMC** como puente de adherencia.*

## **Mezclado y aplicación:**

### **RMC Base Niveladora:**

- Se mezclan ambos componentes (relación recomendada de 2,5 a 3 partes de polvo y 1 de líquido) con un agitador mecánico de bajas revoluciones con paletas de aspas, hasta lograr una homogeneidad total de ambos componentes.

- Luego se desparrama sobre la superficie con llanas metálicas, como si se estuviese aplicando un enduido, casi sin dejar espesor, y ocupando todas las oquedades que pudiera tener el sustrato. Este proceso se repite en dos oportunidades y entre o luego de las aplicaciones se puede lijar para eliminar cualquier imperfección.

Esto se realizará hasta obtener lisura total sin marcas de aplicación ni relieves en la superficie.

La temperatura mínima de aplicación es 8 °C y la mínima de curado es 0 °C.

### **RMC Micropisos Color:**

Ya aplicada la base y luego del posterior lijado de la misma, se procede a la aplicación de las últimas dos manos de RMC Pisos Color para otorgarle un acabado más suave y pleno:

- Se mezclan ambos componentes (relación recomendada de 2 a 2,5 partes de polvo y 1 parte de líquido) con agitador mecánico, hasta lograr una homogeneidad total de ambos componentes.

- Luego se distribuye sobre la superficie con llanas metálicas, como si se estuviese aplicando un enduido, casi sin dejar espesor, en forma pareja y sin dejar uniones entre paños.

- Se repite el proceso de aplicación.

- Las herramientas se deben limpiar con agua caliente inmediatamente después de su utilización.

- Una vez endurecido el material sellar con **RMC Sellador para micropisos** para preservar la superficie del polvo y/o suciedad o bien facilitar su limpieza mejorando, además su aspecto estético.

- Como terminación se puede aplicar con pasa-cera de esponja, dos manos de Laca para **Micropisos RMC** y de ser necesario el mantenimiento del piso utilizar Cera para **Micropisos RMC** como restaurador.

**Consumo aproximado:** 1,9 Kg. por m<sup>2</sup> por mm. de espesor para RMC Micropisos Base y 1.5 Kg. por m<sup>2</sup> por mm. **RMC Pisos Color**. Este puede variar según el estado, rugosidad y absorción de la superficie, método de aplicación, etc.

## **Almacenar**

**Vida útil:** 6 meses en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la corrosión.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 10 y 30 °C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

## **Advertencias**

No mojar la superficie para corregir el alisado.

No hacer agregados ni modificaciones que no figuren en esta instrucción de uso.

Respetar la relación de mezcla del conjunto.

No aplicar **RMC Micropisos Color** como base de resistencia (es solo para terminación).

Ante cualquier duda consulte a nuestro departamento técnico.

## **Observaciones**

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel:

(54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: [www.rmcweb.com.ar](http://www.rmcweb.com.ar)

