



TEXTURAS



RMC RASANTE - BASE COAT

Es una masa niveladora de doble componente, formulado a base de resinas acrílicas, cargas seleccionadas y aditivos específicos, aditivado con cemento portland.

Tipo de Material: Rasante es ideal para nivelar imperfecciones del revoque en bajo espesor.

Características Principales: Óptima adherencia excelente resistencia a los agentes atmosféricos, fácil aplicación. Se utiliza como adhesivo para fijar mallas de refuerzo y como base niveladora de superficie.

Superficies aptas: Se lo puede aplicar sobre revoque grueso sin peinar, revoque fino, revoque de yeso, elementos prefabricados de roca de yeso, bloques de hormigón, fibrocemento, madera etc.

Preparación de las superficies: Las superficies deben ser regulares, limpias y sólidas. Eventuales remiendos deben realizarse con el mismo tipo de material existente.

- **Superficies nuevas:** Es aconsejable dejar secar al menos 60 días.

- **Superficies existentes:** Las superficies que se encuentren pintadas o deterioradas se las debe hidrolavar para remover la pintura no adherida, suciedad, revoques flojos o polvo.

Luego de haber realizado cualquiera de estas operaciones sobre las superficies, esperar 24 hs. para la aplicación del revestimiento RASANTE.

Modo de aplicación: El RASANTE se debe aditivar con cemento portland entre un 35% y 40%, bajo agitación mecánica, cuando se logra una pasta homogénea y sin grumos dejar el reposar el producto 10 minutos previo a la colocación. Aplicarlo con llana metálica flexible lisa, logrando nivelar fisuras y bacheo. filtrar con fieltro de esponja, dejar secar 24 hs y aplicar de la misma manera la segunda mano.

IMPORTANTE, PREPARAR EL PRODUCTO A COLOCAR EN EL MOMENTO, NO DEJAR EL PRODUCTO PREPARADO PARA EL DIA SIGUIENTE.

Advertencias y recomendaciones:

- No aplicar sobre superficies húmedas, en fase de deshielo o con riesgos de heladas en las 24 hs. posteriores a la aplicación.

- Se recomienda aplicar el paño completo a fin de evitar juntas de empalme.
- Almacenar en lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar pintar sobre superficies calientes o a los rayos del sol.
- No aplicar en presencia de fuertes vientos, lluvias y superficies con alta temperatura.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.
- Lavar los utensilios con agua y jabón.



Datos Técnicos

Temperatura de aplicación: +5°C/-32°C

Estado físico: Pasta.

Tipo de resina: Acrílica.

Aspecto: Mate.

Secado a 23°C: al tacto 6hs., en profundidad 96 hs.

Consumo por m²: 1.5 kg / m² por mano ya aditivado dependiendo de la superficie.

Herramientas: Tipo: Llana metálica y fieltro de esponja.

Dilución: aditivar con cemento portland entre un 35% y 40%.

Presentación:

Tambores 300 kg.

Envases 30 Kg.

Envases 15 Kg.

Envases 5 Kg.

Conservación: Estabilidad en su envase original cerrado 12 meses, siempre y cuando se conserve según lo mencionado en advertencias y recomendaciones.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados. RMC DISTRIBUIDORA. – Ayolas 2975 (1678) Caseros – Buenos Aires – Argentina Tel: (54-11) 4758-8819 Líneas Rotativas – Website: www.rmweb.com.ar